


Wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono w postaci zmiany względnej właściwości polipropylenu po recyklingu w stosunku do polipropylenu po 1-krotnym wtrysku (wykres 1).



Wykres 1. Wykres zmiany względnej właściwości mechanicznych

Wypraski po powtórny wtrysku były jaśniejsze od tych, które otrzymano po 1-krotnym wtrysku.